


16001-GREEN LACK
 POLİÜRETAN BOYALAR İÇİN MAT LAKE
 ASTAR (3+1)

TANIM: Alkid poliüretan reçine esaslı, iki bileşenli, mat görünümlü, mobilya boyaları için lake astarıdır.

KULLANIM YERİ: Mobilya ve dekorasyon sanayinde dahili kullanım amaçlı her türlü masif ve kaplama ahşap yüzeylerde astar olarak kullanılır.

AVANTAJLAR

- Kolay zımparalanır,
- Yüksek doldurma gücüne sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Görünüm: | Mat |
| Renk: | Beyaz, Gri, Kahve, Sarı |
| Karışım Oranı: | 3:1 (A:B – ağırlıkça) |
| Karışım Ömrü: | 6-7 saat (20°C de) |
| Yoğunluk: | 1,35 ± 0,02 kg/l (A+B / 20°C de) |
| Katı Madde: | %65 ± 1 (A+B – ağırlıkça) |
| Alevlenme Noktası: | < 0 °C |
| Teorik Yayılmaya: | 8-10 m²/kg (35-40 mikron kfk* da) |
| VOC (uçucu organik madde): | 462 gr/lt |
| İnceltici: | Green Lack Poliüretan Tiner |
| İnceltme Oranı: | %15-20 |
| Uygulama Yöntemleri: | Havalı Püskürme |
| Kuruma Bilgileri: | 20°C de |
| Toz Kuruma: | 10 – 15 dk |
| Zımpara Kuruması: | 5 – 6 saat |
| Tam Kuruma: | 24 saat |

NOT: Kuruma süreleri, normal şartlarda tek katta 40 mikron kuruluş kalınlığı bırakacak şekilde uygulanlığında elde edilecek sürelerdir. Uygulama kalınlığı arttıkça ve soğuk havalarda kuruma sürelerinin artacağı bilinmelidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey Hazırlama: Uygulama yüzeyi temiz ve sağlam olmalıdır. Ahşap yüzeyler uygun zımpara işleminden sonra yüzeydeki tozlarından arındırılmalıdır.

Ortam Koşulları: Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Kaplı ortamlarda yapılacak uygulamalarda havalandırma dikkat edilmelidir.

Karışımın Hazırlanması: İki bileşenli bir ürün olup karışım ömrü göz önüne alınarak, tüketilecek miktar kadar belirtilen karışım oranında hazırlanmalıdır. Homojen bir karışımın elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C' den az olmasına dikkat edilmelidir. A bileşen kendi içinde karıştırılmış, karışım oranına dikkat edilerek, sertleştirici (B bileşeni) ilave edilmelidir. A ve B bileşenleri homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

Yüzeye Tatbiki: Uygulamaya hazır hale getirilen karışım, havalı püskürme ile, istenilen yüzey dolgunluğuna bağlı olarak iki üç çapraz kat uygulanır. Tozsuz bir ortamda kürlenmeye bırakılır.

Ekipmanların Temizliği: Poliüretan tiner ile.

AMBALAJ BİLGİLERİ: 24 kg' lik bir takım 16001 POLİÜRETAN BOYA LAKE ASTAR; bir kova içinde net 18 kg 16001 ürün kodlu A bileşeni ve bir galon içinde net 6 kg 16001 ürün kodlu B bileşeninden oluşan oluşturmaktadır.

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Malzeme serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Açılmamış orijinal ambalajında ve doğru depolandığında malzemenin ömrü A bileşen için 1 yıl, B bileşen için 6 aydır.

SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ: Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.


16001-GREEN LACK
 OPAQUE LACQUER PRIMER FOR
 POLYURETHANE PAINTS (3+1)

DEFINITION: Alkyd polyurethane resin based, two-component, opaque-appearance lacquer primer for furniture paints.

PLACE OF USE: It is used as filling varnish on all kinds of solid and veneered wooden surfaces for internal use in the furniture and decoration industry.

ADVANTAGES:

- Easily sanded,
- Filling power is high

TECHNICAL PROPERTIES:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Appearance: | Opaque |
| Color: | White, Grey, Brown, Yellow |
| Mixing Rate: | 3:1 (A: B – by weight) |
| Mixing Life: | 6-7 hours (At 20°C) |
| Density: | 1,35 ± 0,02 kg/l (At A+B / 20°C) |
| Solid Substance: | %65 ± 1 (A+B – by weight) |
| Flash Point: | < 0 °C |
| Theoretical Diffusion: | 8-10 m²/kg (At 35-40-micron kfk*) |
| VOC (volatile organic matter): | 462 gr/lt |
| Thinner: | Green Lack Cellulosic Thinner |
| Thinning Rate: | %15-20 |
| Application Methods: | Pneumatic Injection |
| Drying Info: | 20°C de |
| Dust Dry: | 10 – 15 minutes |
| Sand Dry: | 5 – 6 hours |
| Full Dry: | 24 hours |

Note: The drying periods are the periods which will be obtained when applied so as to leave 40-micron dry film thickness in a single layer under the normal conditions. It should be known that the drying periods will increase as the application thickness increases and in cold weathers.

APPLICATION DETAILS

Surface Preparation: The application surface should be clean and solid. The wood surfaces should be cleared of the dusts on the surface after the proper sanding process.

Ambient Conditions: The ambient temperature should be between +5°C and +35°C. For the applications to be made in the closed environments, attention should be paid to ventilation.

Preparation of the Mixture: It is a two-component product and it should be prepared at the rate of the mixture specified as much as the amount to be consumed by taking into account the mixture life. Attention should be paid that the product temperature is not less than 15°C in order to be able to obtain a homogeneous mixture. The component A should be mixed within itself and the hardener (the component B) should be added by paying attention to the mixture rate. The components A and B should be mixed until they are homogeneous.

Application onto the Surface: The mixture which is made ready for application is applied in two or three cross layers depending on the required surface saturation by pneumatic injection. It is left to curing in a dust-free environment.

Cleaning of the Equipment: With Polyurethane thinner.

PACKAGING DETAILS: One set of 24 kg 16001 POLYURETHANE PAINT LACQUER PRIMER is composed of the component A of net 18 kg and with the product code 16001 in one bucket and the component b of net 6 kg and with the product code of 16001 in one gallon.

STORAGE DETAILS: The material should be kept in a cool and dry place. The lifetime of the material is 1 year for the component A and 6 months for the component B when it is stored in its unopened original package and properly.

HEALTH/SAFETY DETAILS: Comply with the Safety Information Form (SIF) issued in compliance with the EU directives related to the product.


16001-GREEN LACK
 МАТОВАЯ ЛАКОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ
 ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КРАСОК (3+1)

ОПИСАНИЕ: Это двухкомпонентная матовая лаковая грунтовка для мебельных красок на основе алкидной полиуретановой смолы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для внутреннего использования в мебельной и отделочной промышленности, применяется в качестве наполнителя деревянных поверхностей из всех видов массива и покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обладает свойством сильной заполненности,
- Легко шлифуется,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Внешний вид: | матовый |
| Цвет: | Белый, серый, коричневый, желтый |
| Соотношение смеси: | 3:1 (A: B – по весу) |
| Срок службы смеси: | 6 – 7 часа (При 20°C) |
| Плотность: | 1,35± 0,02 кг /л (A+B / При 20°C) |
| Твердое вещество: | 65% ± 1 (A+B - При 20°C) |
| Точка воспламенения: | < 0 °C |
| Теоретическое распространение: | 8-10 м²/кг (35-40 микрон в kfk*) |
| ЛОВ (летучее органическое вещество): | 462 г/л |
| Растворитель: | Полиуретановый Лак Green Lack |
| Процент растворения: | 15-20% |
| Методы применения: | Воздушное распыление |
| Информация о высыхании: | При 20°C |
| Высыхание до пыли: | 10– 15 мин. |
| Высыхание до шлифования: | 5 – 6 часа |
| Полное высыхание: | 24 часа |

Примечание: Время высыхания, это время, за которое высыхает один слой толщиной пленки 40 микрон, в нормальных условиях. Следует знать, что время высыхания будет увеличиваться по мере увеличения толщины нанесения и в холодную погоду.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ:

Подготовка поверхности: Предназначенная к применению поверхность должна быть чистой и прочной. После надлежащей шлифовки деревянные поверхности должны быть очищены от пыли.

Условия окружающей среды: Температура окружающей среды должна быть в диапазоне +5°C/+35°C. В случае применения в закрытых помещениях, необходимо позаботиться о вентиляции.

Приготовление смеси: Смесь этого двухкомпонентного продукта должна быть приготовлена в соответствии с указанными пропорциями, с учетом требуемого для использования количества, и принимая во внимание срок службы (время, за которое смесь должна быть использована). Чтобы получить однородную смесь, температура продукта должна быть не менее 15°C. Сначала нужно размещать компонент А, затем, соблюдая указанные пропорции, добавить отвердитель (компонент Б). Компоненты А и Б следует размешивать до полной однородности.

Нанесение на поверхность: В зависимости от желаемой степени наполнения, готовая к применению смесь наносится двумя-трema перекрестными слоями методом воздушного распыления. Отверждение должно происходить в ряде без пыли.

Очистка оборудования: С полиуретановым лаком.

ИНФОРМАЦИЯ О УПАКОВКЕ: Продается в комплекте 16001 ЛАКОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КРАСОК общим весом 24 кг, в который входит компонент А, код продукта 16001, вес нетто 18 кг, помещенный в ведро и компонент Б, код продукта 18001, вес нетто 6 кг, помещенный в галлон.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ: Материал следует хранить в прохладном и сухом месте. С условием хранения в закрытой заводской упаковке и соблюдения правил хранения, срок хранения компонента А составляет 1 год, компонента Б – 6 месяцев.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ/БЕЗОПАСНОСТИ:

Соблюдайте информационную форму безопасности (GBF) продукта, регулируемую в соответствии с директивами ЕС.